













GRADUOTOS MEDIENOS KOKYBĖS APRAŠAS

		GS C16	SS C24
Drėgmė		Ne didesnė kaip 20 %	Ne didesnė kaip 20 %
Rievių plotis		Vidutinis plotis, ne daugiau kaip 10 mm	Vidutinis plotis, ne daugiau kaip 6 mm
Įtrūkimai	Ne kiaurai einantys, iki 1/2 medienos medžiagos storio leidžiami neribotai	Ne daugiau kaip 1,5 m ar 1/2 lentos ilgio (mažesnis iš šių) 	Ne daugiau kaip 1 m ar 1/4 lentos ilgio (mažesnis iš šių) 
	Kiaurai einantys	Ne daugiau kaip 1 m ar 1/4 lentos ilgio (mažesnis iš šių) Didžiausias ilgis 2x lentos plotis 	Leidžiama tik galuose Didžiausias ilgis 1x lentos plotis 
Briauna		Ne daugiau kaip 1/3 lentos paviršiaus	Ne daugiau kaip 1/3 lentos paviršiaus
Įžambumas		Ne didesnis kaip 1:6 Ne daugiau kaip 20 mm	Ne didesnis kaip 1:10 Ne daugiau kaip 10 mm
Plačiojo paviršiaus išilgumas		Ne daugiau kaip 20 mm 2 m ilgio ruože 	Ne daugiau kaip 10 mm 2 m ilgio ruože 
Gaubtumas		Neribotas 	Neribotas 
Siaurojo paviršiaus išilgumas		Ne daugiau kaip 12 mm 2 m ilgio ruože 	Ne daugiau kaip 8 mm 2 m ilgio ruože 
Suktumas		Ne daugiau kaip 2 mm kas 25 mm pločio 2 m ilgio ruože 	Ne daugiau kaip 1 mm kas 25 mm pločio 2 m ilgio ruože 
Šakos	Krašto nuostatai	Bendrame šakų ir skerspjūvio srities santykiyje negalima viršyti 1/3	Bendrame šakų ir skerspjūvio srities santykiyje negalima viršyti 1/5
	Nėra krašto nuostatų	Bendrame šakų ir skerspjūvio srities santykiyje negalima viršyti 1/2	Bendrame šakų ir skerspjūvio srities santykiyje negalima viršyti 1/3
Mėlynumas		Leidžiamas, nes nedaro įtakos tvirtumui	Leidžiamas, nes nedaro įtakos tvirtumui