








VIDAUS DAILYLENČIŲ KOKYBĖS APRAŠAS

Kokybės grupė	A+	AB	B	C	ABC
Smailios šakos	Leidžiama didžiausio pločio iki 1/5 lentos pločio	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Sveikos šakos	Leidžiama didžiausio pločio iki 1/5 lentos pločio	Leidžiama didžiausio pločio iki 1/3 lentos pločio	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Supuvusios šakos	Neleidžiama matomoje pusėje (būna pušies medienoje)	Neleidžiama matomoje pusėje (būna pušies medienoje)	Jeį šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Jeį šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, leidžiama 1 šaka 2 metrams
Žieve apaugusios šakos	Neleidžiama matomoje pusėje, mažesnių kaip 5 mm neribojama	Leidžiama didžiausio pločio iki 1/3 lentos pločio	Jeį šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Jeį šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų
Nudžiūvusios šakos	Neleidžiama matomoje pusėje	Neleidžiama	Leidžiama	Nėra apribojimų	Jeį šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų
Iškritusių šakų vietos	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama, jeį sutvirtinus kaiščiais defekto nesimato	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama, jeį sutvirtinus kaiščiais kiaurai iškritusios šakos vieta nėra matoma kiaurai Šakų vietos, nepermatomos kiaurai, leidžiamos	Matomoje pusėje ne daugiau kaip 20 mm, 1 šaka 2 metrams Leidžiama šonuose	Nėra apribojimų	Leidžiama 20 % viso lentos dydžio Ne daugiau kaip 1 šaka 2 metrams Neleidžiama platesnių kaip 20 % lentos pločio
Šakų skaičius 1 metrui	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Įtrūkimai	Neleidžiama	Leidžiama ne daugiau kaip 10 % lentos ilgio matomoje pusėje Plotis, ne daugiau kaip	Ne daugiau kaip 50 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys	Nėra apribojimų	Leidžiama 50 % bendro lentos dydžio, ne daugiau kaip 25 % lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5

Kokybės grupė	A+	AB	B	C	ABC
		0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami Nematomoje pusėje neribojama	neleidžiami		mm Kiaurai einantys neleidžiami
Galų įtrūkimai	Didžiausias ilgis 1/4 lentos pločio, 10 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat	Didžiausias ilgis 1x lentos pločio, kiaurai einantys taip pat	Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, kiaurai einantys taip pat	Nėra apribojimų	Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat
Žiediniai įtrūkimai	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama
Briauna ir mechaniniai pažeidimai	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio nematomoje pusėje
Sakų kišenėlės	Didžiausias ilgis 20 mm Plotis, ne daugiau kaip 0,5 mm Trumpesnės kaip 10 mm neribojamos Leidžiama viena sakų kišenėlė 1 metrui	Didžiausias ilgis 50 mm arba bendra ilgių suma 200 mm Plotis, ne daugiau kaip 1 mm Trumpesnės kaip 10 mm neribojamos	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Žievės įaugimai	Neleidžiama	Neleidžiama	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų
Suspaustumas	Leidžiama 10 % viso lentos dydžio	Leidžiama 20 % viso lentos dydžio	Nėra apribojimų	Nėra apribojimų	Leidžiama 40 % viso lentos dydžio
Spalvos pokytis (grybelis, pelėsis ar mėlynumas)	Grybelis, pelėsis ar mėlynumas neleidžiamas	Grybelis, pelėsis ar mėlynumas neleidžiamas	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 20 % viso lentos

Kokybės grupė	A+	AB	B	C	ABC
			dydžio		dydžio
Vabzdžių pakenkimai	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama	Nepieļaujas
Drėgmė	16 ± 2 % 10 ± 2 % (specialiai džiovintos dailylentės)	16 ± 2 % 10 ± 2 % (specialiai džiovintos dailylentės)	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Paviršiaus kokybė	Neleidžiama nešlifuoti matomoje pusėje	Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 1x lentos pločio lentos galuose	Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 2x lentos pločio Siaurojo paviršiaus matomoje pusėje nenušlifavimas leidžiamas 10 % viso lentos dydžio, iki 10 % lentos pločio matomoje pusėje	Didžiausias leidžiamas nenušlifavimo ilgis yra 4x lentos pločio Šoniniuose kraštuose nenušlifavimas leidžiamas 20 % viso lentos dydžio, iki 20 % lentos pločio nugarinėje nematomoje pusėje	Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 2x lentos pločio Siaurojo paviršiaus matomoje pusėje nenušlifavimas leidžiamas 10 % viso lentos dydžio, iki 10 % lentos pločio matomoje pusėje
Dydžių paklaida	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės	Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės

Kokybės grupė	A+	AB	B	C	ABC
Suktumas 	4 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	Nėra apribojimų	8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas
Plačiojo paviršiaus išilgumas 	10 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	Nėra apribojimų	15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas
Plačiojo 	3 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas	Nėra apribojimų	6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas

Kokybės grupė	A+	AB	B	C	ABC
Briauna 	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti	Ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio nematomoje pusėje
Šakos 	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje	Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje
Spalvos pokytis (pelėjums, sėnīte, zilėjums) 	Grybelis, pelėsis ar mėlynumas neleidžiamas	Grybelis, pelėsis ar mėlynumas neleidžiamas	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinyš leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinyš leidžiamas	Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinyš leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos
Įtrūkimai ir galų įtrūkimai 	Didžiausias ilgis 1/4 lentos pločio, 10 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat	Leidžiama 10 % bendro lentos dydžio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami Nematomoje pusėje neribojama Didžiausias ilgis 1/4 lentos pločio, kiaurai einantys taip pat	Leidžiama 50 % bendro lentos dydžio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, kiaurai einantys taip pat	Nėra apribojimų	Leidžiama 50 % bendro lentos dydžio, ne daugiau kaip 25 % lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat